

HARDWELD 350

MIG/MAG Wires [GMAW]

Hardfacing and repairing

CLASSIFICATION: DIN 14700 : S Fe2 W.Nr. : 1.8405	APPROVALS:	APPLICATION: Hardfacing and repairing
---	-------------------	---

Сплошная проволока для наплавки колес, валков, рельсов, деталей и машин. Проволока используется там, где необходима стойкость в значительным ударным нагрузкам, или в качестве буферного слоя для дополнительных материалов с более высокой твердостью. Наплавленный металл имеет номинальную твердость 350 HB, может обрабатываться фрезерованием, обточкой.

Typical chemical composition %

C	Mn	Cr
0,70	2,0	1,0

Typical mechanical properties

Hardness	325 - 375 HB /
-----------------	----------------

Welding parameters and packing

∅	Вес пачки [кг]
1,0	15,0
1,2	15,0

METALWELD-FIPROM POLSKA spółka z o.o.

ul. Mikołajczyka 57, 41-200 Sosnowiec

+48 (32) 297 75 50 - 51

+48 (32) 297 75 88

export@metalweld.pl