

## TIGWELD 307Si

TIG Rods [GTAW]

Stainless and high alloyed steels

CLASSIFICATION:	APPROVALS:	APPLICATION:
EN ISO 14343-A : W 18 8 Mn DIN 8556 : SG-X15 CrNiMn18 8 AWS A-5.9 : ER 307 W.Nr. : 1.4370		Power generation industry Constructions & Engineering Petrochemical and chemical industry

Аустенитная проволока для сварки в защитной газовой среде методом TIG. Рекомендуется для сварки броневой стали, разносортных, аустенитно-марганцевых и трудносвариваемых сталей. Применяется в качестве подложки под наплавку. Шов обладает коррозионной стойкостью, стойкостью к значительным механическим напряжениям. Хорошие механические свойства, высокий предел прочности при растяжении наплавленного металла.

### Base material

DIN	W.Nr.
X120 Mn12	1.3401
X2 CrTi 12	1.4512
X20 Cr 13	1.4021
X6 Cr 13	1.4000
высоколегированное стали	
стали с высокой прочностью	
аустенитно-марганцевые стали	
трудносварные стали	

### Typical chemical composition %

C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	Cu	P	S
0,20	1,2	5,0-8,0	17,0-20,	7,0-10,0	0,5	0,5	0,03	0,02

### Typical mechanical properties

Yield strength Re [N/mm <sup>2</sup> ]	>380
Tensile strength Rm [N/mm <sup>2</sup> ]	560-660
Elongation A5 [%]	>35
Impact energy Kv [J]	>40J (20°C) /
Welding current	

### Welding positions



### Shielding gases acc. to EN ISO 14175

I1 - Ar / I3 - Ar + >0,95% He /

### Welding parameters and packing

Ø	Длина [мм]	Вес пачки [кг]

1,6	1000 /	5,0
2,0	1000 /	5,0
2,4	1000 /	5,0
3,2	1000 /	5,0

**METALWELD-FIPROM POLSKA spółka z o.o.**

ul. Mikołajczyka 57, 41-200 Sosnowiec

+48 (32) 297 75 50 - 51

+48 (32) 297 75 88

[export@metalweld.pl](mailto:export@metalweld.pl)